



臻强力防脱离地面瓷砖胶

产品卖点：地砖专用、耐热耐老化、抗压防霉、0苯0甲醛

产品简介

臻·强力防脱离地面瓷砖胶是以优质水泥和无机胶凝材料，精制砂为骨料，并添加多种多功能型添加剂配制而成的粉状高效环保的强力瓷砖胶。主要用于室内地面瓷砖的铺贴，具有防霉防水、强力牢固、0苯0甲醛等特点。

执行标准

JC/T547-2017 C1

配比及用量

粉料:水=1: (0.26~0.30)(重量比);

颜色

灰色

应用范围

适用于地面瓷砖铺贴，尤其适用 750*1500mm 及以下规格的大尺寸地面瓷砖的粘结。(瓷砖尺寸 \geq 600*1200mm，需使用雨虹墙倍丽地面找平砂浆作为干混砂浆或找平层)

基层处理及要求

●基层处理：地面瓷砖胶薄贴法基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度 $<$ 3mm/2m。

施工工艺

●配制瓷砖胶：加水量见合格证。先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，使用电动搅拌器搅拌 2~3min，静置 3~5min，再次搅拌 1~2min，搅拌好的瓷砖胶需在 2 小时内用完。

●瓷砖铺贴：

干混砂浆+浇浆+瓷砖胶背涂法

- 按照水泥：砂子=1：3 配比进行称取，先将砂子润湿后再干撒水泥搅拌，搅拌至手握成团，落地开花状态即可。
- 浇浆：按照水泥：水=0.4~0.5：1 配比，先水后水泥进行称取，然后使用电动搅拌器搅拌至均匀无颗粒状态。
- 将混合好后的干混砂浆铺撒在地面并摊平，用瓷砖预铺找平；
- 预铺找平处理后挪走瓷砖，并用毛巾清理瓷砖背面脱模剂；



臻强力防脱离地面瓷砖胶

产品卖点：地砖专用、耐热耐老化、抗压防霉、0苯0甲醛

包装规格

20KG/袋



运输及贮存

- 运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；
- 需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；
- 在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

- 背涂：用抹刀将瓷砖胶薄批在瓷砖背面，再厚批一层瓷砖胶，并用合适的齿形抹刀进行拉槽；
- 将已经准备好的素水泥浆均匀泼洒在干混砂浆上，并用抹刀划槽处理（排出空气）；
- 把已做好瓷砖胶背涂的瓷砖铺贴在已浇浆划槽的干混砂浆上，并对其找平处理。

地面瓷砖胶薄贴法

- 用抹刀将瓷砖胶用力薄涂于精找平且养护完成的基层之上，然后再厚批一层瓷砖胶，并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次涂布面积不大于 1 平方米；
- 将背面薄批瓷砖胶的瓷砖揉压于未表干且梳理过的瓷砖胶层上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖；
- 贴砖前应用手指触摸瓷砖胶层的表面，检查是否胶层已表干，未表干可以贴砖，若已表干则需重新涂胶。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。

注：如瓷砖背面的沟隙较深或瓷砖尺寸大于等于 300*300mm 则应该采用组合法进行施工，即在贴砖的基层涂抹瓷砖胶并梳理，在瓷砖的背面也涂抹瓷砖胶，然后将瓷砖贴于梳理过的瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。



臻强力防脱离地面瓷砖胶

产品卖点：地砖专用、耐热耐老化、抗压防霉、0 苯 0 甲醛

注意事项

- 施工环境温度应为 5°C-35°C；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；
- 贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；
- 当使用该产品铺贴地暖场景的地砖时，需缩小瓷砖尺寸为 600*1200 及以下规格，以确保安全性。超出此规格尺寸的瓷砖，应选择 S1/S2 级别的柔性瓷砖胶（使用地暖过程中冷热温度变化会加剧变形，因此过大尺寸瓷砖需选择抗变形能力优异的柔性瓷砖胶）；
- 砖与砖之间必须留有不小于 2mm 的缝隙；
- 刮涂时抹刀与基层的内侧夹角宜为 45-60 度；
- 铺砖完成后，需待瓷砖胶硬化后方可进行下一步的填缝工序。

生产日期和编号

见合格证

声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。



臻强力防脱离地面瓷砖胶

产品卖点：地砖专用、耐热耐老化、抗压防霉、0苯0甲醛

